



NUANCIERS

**L'INNOVATION
POUR LA SANTÉ
DE TOUS**

67, rue Paul Bert - 89100 PARON
03 86 87 27 26
jalube.medical89@gmail.com
jalube-medical89.fr



REAL

Composition : 100 % Vinyl

Grammage : 770 Gr/m

Largeur : 140 cm

Longueur : 30 ml

Epaisseur : 1,10 mm

Autres spécifications, voir fiche technique ci-dessous.

REAL Pele sintética Tissu enduit | Coated fabric



REAL 01187037



ROSÉ 01187028



PURE WHITE 01187026



SKYLIGHT 01187030



AUSTER 01187016



AVOCADO 01187036



CORAL 01187029



BALTIC 01187007



PLATIN 01187023



OLIVE 01187012



JADE 01187003



DELPHY 01187006



GRAPHITE 01187020



LICHTGRAU 01187008



TURKIS 01187013



LAVENDEL 01187014



PRETO 01187001



WEISS 01187015



SQUASH 01187035



MELONE 01187025



IVORY METALLIC 01187027



SISAL 01187005



CAMEL 01187031



ORANGE 01187034



WARM GREY 01187018



LEINEN 01187017



TERRACOTTA 01187010



TOMATO 01187033



TAUPE 01187004



BEIGE 01187011



COGNAC 01187019



ROT 01187024



MOSS 01187022



MOCCA 01187002



CHESTNUT 01187032



KIRSCHKE 01187009



METEOR 01187021

Ficha Técnica do Produto
Fiche Technique du Produit
Product's Technical File

Real

Composição: Superfície 100% Vinil + Suporte 100% Poliéster F-SEA

Composition: Surface 100% Vinyle + Support 100% Polyester F-SEA

Composition: Surface 100% Vinyl + Support 100% Polyester F-SEA

	Unidade Unité Unit	Método Méthode Method	Resultados Spécifications Results	
Peso total Masse surfacique total Total weight	g/m ²	ISO 2286	770 ± 5%	
Espessura Epaisseur Thickness	mm	ISO 2286	1,10 ± 0,10	
Largura das peças Largeur du rouleau Roll width	cm		140 ± 2%	
Comprimento das peças Longueur du rouleau Roll length	ml		30	
Resistência ao rasgar Résistance de rupture Breaking strength	N	EN ISO 13937-2	Longitudinal	50
			Transversal	55
			Longitudinal	50
			Transversal	55
			Lengthwise	50
			Crosswise	55
Resistência elástica Résistance à la traction Tensile strength	N	EN ISO 13934-1	Longitudinal	442
			Transversal	232
			Longitudinal	442
			Transversal	232
			Lengthwise	442
			Crosswise	232
Resistência ao peeling Résistance au pelage Peeling strength	N	DIN 54310	Longitudinal	23
			Transversal	15
			Longitudinal	23
			Transversal	15
			Lengthwise	23
			Crosswise	15
Solidez da cor à luz Tenue à la lumière Colour Fastness	Grau Degré Degree	ISO 105-B02:2014	> 5	
Resistência à abrasão Résistance à l'abrasion	Ciclos Cycles	ISO 5470-2 (12kPa)	≥ 350.000	

Abrasion resistance	Cycles		
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		EN 1021-1:2014 (cigarro)	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		EN 1021-2:2014 (chama)	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		BS 5852:2006 Source 0 (cigarro)	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		BS 5852:2006 Source 1 (Chama)	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		UNE 23 723-90 1R	M2
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		IMO MSC. 307 (88) ANEXO 1 PARTE 8	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117-2013, SECTION1: Cover Fabric test	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		FMVSS 302 (49CFR571.302:2016)	OK
Certificado REACH Certification REACH REACH certification		SVHC 155 CHEMICALS, REGULATION (EC) Nº 1907/2006	OK
Antibacteriano Antibactérien Antibacterial	% redução % réduction % reduction	ISO 22196:2011	99,9
Antifúngico Antifongique Antifungal	Efeito antimicótico Effet antimycotique Antimycotic effect	NP EN 14119 - Método B2:2005	OK

Nota: Os resultados dos testes acima descritos estão de acordo com o padrão de controlo de qualidade da nossa empresa e são efectuados com amostras aleatórias do produto. Remarque: Les résultats des essais décrits ci-dessus sont conformes des normes de contrôle de qualité de notre entreprise et sont effectuées sur des échantillons aléatoires du produit. Note: The tests' results described above are in accordance with our company's standard quality control and are conducted on random samples.

Atlantis

Composition : 79 % PVC/21 % PES

Grammage : 520 g/m² +/- 20 g/m²

Largeur : 140 cm

Longueur des pièces : 40 ml

Epaisseur : 0,90 mm +/- 0,10 mm

Autres spécifications sur la fiche technique ci-dessous

ATLANTIS FR Pelgon
Tissu enduit | Coated fabric

carlos natal.
revestimentos para mobília



TERRA 01008024



NATURAL 01008020

AMÊNDOA 01008025

CHOCOLATE 01008009

ARGILA 01008021

Composição Composition | Composition: 79 % PVC | 21 % PES

Peso Poids | Weight: 520 g/m² ± 20 g/m²

Largura Laize | Width: 140 cm ± 2 cm

Comprimento das peças Longueur des pièces | Roll Length: 40 m

Espessura Épaisseur | Thickness: 0,90 mm ± 0,10 mm

Classe ignífuga UNE-EN 1021-1:2006 (Cigarro | Cigarette | Cigarette)
Classement de feu UNE-EN 1021-2:2006 (Chama | Flamme | Flame)
Fire proof norm IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE B

Abração Martindale UNE-EN 14465:2004 + A1:2007 - 12kPa
Abrasion Martindale n° de ciclos: 100.000

Solidez cor à luz EN ISO 105-B02: ≥ 5
Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light

SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006

Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF
absence de composés azoïques, les phthalates et le DMF
absence of azo compounds, phthalates and DMF

Resistente à Hidrólise
Résistant à l'hydrolyse
Hydrolysis resistant

Antibacteriano
ISO 22196: 2011
Taxa de inibição > 99,9%
Sem crescimento bacteriano



Ficha Técnica do Produto
Fiche Technique du Produit
Product's Technical File

Atlantis FR

Composição : 79% PVC – 21% PES. Composition : 79% PVC – 21% PES. Composition : 79% PVC – 21% PES.

	Unidade Unité Unit	Método Méthode Method	Resultado Spécifications Results
Peso total Masse surfacique total Total weight	g/m ²		520 ± 10
Espessura Epaisseur Thickness	mm		0,9 ± 0,1
Resistência ao rasgar Résistance de rupture Breaking strength	N	EN ISO 13937-2	Longitudinal 32 Transversal 40 Longitudinal 32 Transversal 40 Lengthwise 32 Crosswise 40
Força elástica Force de traction Tensile strength	N/3cm	EN ISO 13934-1	Longitudinal 380 Transversal 98 Longitudinal 380 Transversal 98 Lengthwise 380 Crosswise 98
Resistência da película Résistance au pelage Peeling strength	N/3cm	EN ISO 2411	Longitudinal 32 Transversal 18 Longitudinal 32 Transversal 18 Lengthwise 32 Crosswise 18
Solidez da cor à luz Tenue à la lumière Colour Fastness	Min.	EN ISO 105-B02	≥ 5
Resistência à abrasão Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	Ciclo Tour Turn	Martindale UNE-EN 14465:2004+A1:2007	100.000
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-1:2006 (cigarette) EN 1021-1:2006 (cigarette)	OK

Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		EN 1021-2:2006 (chama) EN 1021-2:2006 (flamme) EN 1021-2:2006 (flame)	OK
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		IMO MSC.307 (88) anexo 1 part 8	OK
Certificado REACH Certification REACH REACH certification		SVHC 155 CHEMICALS, REGULATION (EC) Nº 1907/2006	OK
Antibacteriano Antibactérien Antibacterial	% redução % réduction % reduction	ISO 22196:2011	≥ 90

Nota: Os resultados dos testes acima descritos estão de acordo com o padrão de controlo de qualidade da nossa empresa e são efectuados com amostras aleatórias do produto. Remarque: Les résultats des essais décrits ci-dessus sont conformes des normes de contrôle de qualité de notre entreprise et sont effectuées sur des échantillons aléatoires du produit. Note: The tests' results described above are in accordance with our company's standard quality control and are conducted on random samples.